

LLAÇ MURI



DEKOFIRE

Ngjyra	Paketimi	Konsumi
Gri	Thes, 25 Kg	18kg/m ² /cm trashësi shtresë

PËRSHKRIM

Llaç zjarrdurues për ambiente ku kërkohet rezistencë ndaj temperaturave të larta. I përbërë nga çimento zjarrdurues, rërë kuarci të cilësisë së lartë. Ofron si më poshtë:

- Forcë ngjitëse të lartë
- Ngurtësim të shpejtë,
- Rezistencë mekanike.

Klasifikohet si llaç M25, sipas EN 998-2.

FUSHA E APLIKIMIT

Për ndërtim muraturë si dhe stukimin e të gjitha llojeve të tullave zjarrduruese si psh. oxhak për ngrohje, furra me dru, soba etj. Aplikimi bëhet vetëm me një dorë dhe punimet rekomandohen të bëhen në temperaturë nga +5 deri në +35 °C.

PËRGATITJA E BAZAMENTIT

Bazamenti para aplikimit të Dekofire duhet të jetë i pastër pa pluhura, vajra, bojra apo mbetje të cilat bëhen pengesë në lidhjen midis shtresave. Para aplikimit tullat duhen lagur me ujë.




APLIKIMI

Përziejme 4.5-5.5 L ujë të pastër me 25 kg produkt, masa e krijuar rekomandohet të përzihet me një përzierës elektrik derisa të formohet një masë homogjene. Masa e krijuar lihet në qetësi për 5 minuta dhe rekomandohet të përzihet përsëri përpara përdorimit. Aplikimi bëhet kryesisht me mistri. Vënia në punë e vatrës së zjarrit rekomandohet 7 ditë pas përfundimit të aplikimit. Koha e punueshmërisë është dy orë. Konsumi : Rreth 18 kg/m²/cm trashësi shtresë.



TË DHËNAT TEKNIKE

Pamja: Pluhur	pH i përzierjes: >12
Paketimi: Thes letre 25 kg në paleta 1350 kg	Temperatura e aplikimit: +5°C deri në +35°C
Ngjyra: Gri	Koha e pritjes për vatrën e zjarrit: 7 ditë
Magazinimi: Të ruhet në vënde të thata mbi paleta druri	Kokrrizimi: 0.7 mm
Koha e magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit	Trashësia e aplikimit: 2 cm
Masa vëllimore: 1.45-1.5 gr/cm ³	Rezistenca në shtypje: ≥ 30N/mm ²
Ujë për përzierjen: 5 litra ujë për 25 kg	Rezistenca në përkulje: ≥ 5N/mm ²



Për formate pllakash shumë të mëdha aplikoni shttrim të dyfishtë të kollës ,në pllakë dhe bazament .Rezist-ent ndaj temperaturave nga -30° C deri në +70° C . Mbroni bazamentin për të paktën 24 orë pas aplikimit të ngjitësit nga shirat e rrëmbyer, ujrë e rrjedhshwm si dhe nga ngricat dhe rrezet e forta të diellit .