

RIFINITURA



GRAFIATOT

Ngjyra	Paketimi
E Bardhë	Thes 25 Kg

Granulati	Konsumi
1V	2.7 kg/m ²
1.5V, 1.5R	3 kg/m ²
2V, 2R	3 kg/m ²
3R	3.5 kg/m ²

PËRSHKRIM

Veshje dekorative për ambiente të jashtme dhe të brendshme me bazë çimento të bardhë. Material në formë pluhuri i përbërë nga rërë mermeri të cilësisë së lartë, aditivë specialë, agjentë hidrofobikë dhe gëlqere të hidratuar. Karakterizohet nga një punueshmëri shumë e mirë, kohë e gjatë punë, aplikim i shpejtë duke krijuar një strukturë të bukur dhe të njëtrajtshme. Është e rekomandueshme që shtresa e grafiatos të lyhet me bojë. Ofron rezistencë të lartë ndaj kushteve atmosferike, bëjnë difuzion të mirë të avujve dhe kanë veti kundra lagështirës.

FUSHA E APLIKIMIT

Aplikohet mbi suvane mbushëse me bazë çimento-gëlqere. Të gjitha tipet e bazamenteve trajohen më parë me rrafshues. E përshtatshme si veshje përfundimtare dhe për sistemet e termoizolimit.

PËRGATITJA E SUPORTIT

Bazamenti duhet të jetë i pastër pa pluhura, vajra apo mbetje të cilat bëhen pengesë në lidhjen midis shtresave. Pastrimi i bazamentit bëhet në mënyrë mekanike. Përpara aplikimit të produktit është e nevojshme të bëhet nivelimi i të gjitha tipeve të bazamentit me rrafshues. Nëse bazamenti ka temperaturë të lartë rekomandohet lyerja e sipërfaqes me astar.

APLIKIMI

Përzeni me një përzierës elektrik në një enë të pastër me ujë produktin, derisa të arrihet një masë homogjene. Aplikoni produktin me një mallë të drejtë metalike. Më pas bëhet rrafshimi me një mallë plastike në drejtim vertikal, horizontal ose rrethor, gjithmonë në varësi të tipit të strukturës që duam të krijojmë. Pastroni veglat e punës pas përfundimit të punës. Temperaturat optimale të punimit janë nga 5°C deri në 35°C.



TË DHËNAT TEKNIKE

Pamja: Pluhur	Rezistenca në përkulje: $\geq 2.5 \text{ N/mm}^2$
Paketimi: Thes letre 25 kg në paleta 1350 kg	Konduktiviteti termik: 0.52 W/mK
Ngjyra: E bardhë	Grafiato 1V, strukturë e plotë: 2.7 kg/m^2
Magazinimi: Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri	Grafiato 1.5R, strukture me vija: 3 kg/m^2
Koha e magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit	Grafiato 1.5V, strukturë e plotë: 3 kg/m^2
Trashësia e aplikimit: Max sa granula më e madhe	Grafiato 2R, strukture me vija: 3.1 kg/m^2
Ujë për përzierjen: 6 litra ujë për 25 kg	Grafiato 3R, strukture me vija: 3.5 kg/m^2
pH i përzierjes: 13	Absorbimi i ujit: W1
Temperatura e aplikimit: $+5^\circ\text{C}$ deri në $+35^\circ\text{C}$	Reaksioni ndaj zjarrit: A1 Class
Rezistenca në ngjeshje pas 28 ditësh: $\geq 7.5 \text{ N/mm}^2$	

