

TECHNICAL DATA SHEET

M-Gray

PËRSHKRIMI

M-GRAY është llaç i parapërgatitur në fabrikë, me bazë çimentoje, agregate të përzgjedhura dhe aditivë të posaçëm. Pas përzierjes me ujë formon një masë homogjene, të punueshme dhe të përshtatshme për shtrimin e blloqeve të lehtësuara. Produkti klasifikohet si llaç murature sipas EN 998-2.



FUSHA E PËRDORIMIT

Përdoret për ndërtimin e mureve të brendshme dhe të jashtme me blloqe të lehtësuara dhe elemente murature silikate. I përshtatshëm për aplikim manual dhe, kur pajisjet e lejojnë, mekanik. Sipërfaqet e kontaktit të blloqeve duhet të jenë të rregullta, të pastra dhe të qëndrueshme.

PËRPARËSITË

- Produkt i gatshëm: kërkon vetëm shtimin e ujit.
- Përzierje homogjene dhe aplikim i lehtë.
- Punueshmëri e mirë dhe shpërndarje uniforme në fugë.
- Përdorim në ambiente të brendshme dhe të jashtme.
- Cilësi e kontrolluar nga prodhimi industrial.

PËRGATITJA E SUPORTIT

Blloqet duhet të jenë të qëndrueshme, të pastra, pa pluhur, vaj, kripëra ose pjesë të lirshme. Në mot të nxehtë ose kur blloqet janë shumë përthithëse, njomini lehtë pa krijuar ujë të lirë në sipërfaqe.

MENYRA E PËRGATITJES SE PËRZIERJES

Hidhni 5.5-6.0 litra ujë të pastër në enë dhe shtoni gradualisht një thes 25 kg. Përziereni me mikser mekanik me shpejtësi të ulët derisa të përftohet masë homogjene, pa kokrriza. Lëreni të pushojë pak dhe përziejeni përsëri para përdorimit. Mos shtoni çimento, agregate ose aditivë të tjerë.

APLIKIMI

Shtrijeni llaçin në mënyrë të njëtrajtshme mbi sipërfaqen horizontale dhe, kur kërkohet, në faqet vertikale të bllokut. Vendoseni bllokun menjëherë, rregullojeni në vijë dhe nivel dhe shtypeni lehtë. Hiqni materialin e tepërt para ngurtësimit. Trashësia nominale e deklaruar në këtë skedë është 5-10 mm.

TECHNICAL DATA SHEET

M-Gray

TË DHËNAT TEKNIKE

Pamja:	Pluhur
Ngjyra:	Gri / e bardhë
Paketimi:	Thes letre 25 kg
Granulometria maksimale:	1.2 mm
Uji i përzierjes:	5.5-6.0 L për thes 25 kg
Masa vëllimore e thatë:	1.6-1.7 g/cm ³
Trashësia e aplikimit:	5-10 mm
Temperatura e aplikimit:	+5°C deri në +35°C
Konsumi orientues:	2 m ² për thes
Afati i ruajtjes:	12 muaj nga data e prodhimit

KUJDES!

MAGAZINIMI

Ruajeni në ambalazh origjinal, të mbyllur, në ambient të thatë, mbi paleta dhe të mbrojtur nga lagështia.

KUFIZIME DHE SIGURIA

Mos aplikoni mbi sipërfaqe të ngrira, gjatë shkrirjes, në shi, erë të fortë ose kur pritet ngricë brenda 24 orëve. Produkti përmban çimento; përdorni doreza dhe mbrojtje për sytë. Konsultoni SDS para përdorimit.