

LLAÇ MURI



MORTAR M5

Ngjyra	Paketimi	Konsumi
Gri	Thes, 25 Kg	2 m ² për thes

PËRSHKRIM

Llaç pluhur me bazë çimento për ngritjen e muraturave me tulla, bloqe betoni, gur ranorë etj. Për aplikime shtresë hollë, i klasifikuar sipas standartit EN 998-2 klasa M5. I gatshëm për përdorim për ambiente të jashtme dhe të brendshme. I lehtë në aplikim si me makineri dhe me dorë.

FUSHA E APLIKIMIT

Për ngritjen e mureve për ambiente të brendshme dhe të jashtme. Për bloqe çimentoje, gurësh natyrorë si dhe tulla të tipeve të ndryshme.

PËRGATITJA E PRODUKTIT



Sigurohuni që tullat të jenë të pastra dhe pa pluhur. Përzieni me një përzierës mekanik ose me dorë 5 litra ujë me një thes 25 kg MORTAR M5 derisa të arrihet një masë homogjene dhe pa kokrriza. Produkti është i përshtatshëm për tu aplikuar me dorë dhe makineri.

APLIKIMI

Pasi të keni arritur drejtimin e duhur me plumçë, aplikoni produktin me makineri ose me dorë deri në trashësinë 2 cm. Temperaturat optimale të punimit janë nga 5°C deri në 35°C. Për veshjet e mëvonshme është e rëndësishme që bazamenti të ketë arritur maturimin në tharje.

TË DHËNAT TEKNIKE

Pamja: Pluhur	Koha e magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit
Paketimi: Thes letre 25 kg në paleta 1350 kg	Trashësia e aplikimit: 5-20 mm
Ngjyra: Gri	Temperatura e aplikimit: +5°C deri në +35°C
Kokrrizimi: 1.2 mm	Ujë për përzierjen: 5 lit/thes
Trashësia në aplikim: 5-20 mm	Masa vëllimore e llaçit të thatë: 1.7gr/cm3
Rezistenca në ngjeshje: 5 N/mm ²	Konsistenca e llaçit të freskët: 170 mm
Magazinimi: Të ruhet në vënde të thata mbi paleta druri	



Kujdes! Mbani sa me shumë të jetë e mundur të pastër murin gjatë aplikimit. Në mot të nxehtë është e këshillueshme që tullat dhe bloqet të lagen pak para vendosjes. Shmangni aplikimin në ditë më shumë erë mbi bazamente të ngrira apo edhe në fazë shkrirje, me rrezik ngrirje në 24 orët e ardhshme dhe në temperatura nën +5-35°C.