

TECHNICAL DATA SHEET

PREMIX

PËRSHKRIMI

Suva mbushëse me bazë çimento-gëlqere për mure të brendshme, tavane dhe fasada. I përshtatshëm për të gjitha tipet e bazamenteve si: mur tulle, mure me blloqe betoni, gur ranorë dhe gëlqerorë. Nuk është i përshtatshëm për bazamente me lagështi të vazhdueshme. I krahasuar me llaçin tradicional redukton 25% të sasisë në aplikim.



FUSHA E APLIKIMIT

Përdoret mbi të gjitha tipet e bazamenteve, tulla të kuqe, tulla me vrimë, tulla me porozitet të lartë, gurë, etj. Shtresë dorë e parë për mbushjen e tavaneve, mureve të brendshme dhe të jashtme, larje dorë e dytë për të eliminuar plasaritjet. Për tulla silikate me porozitet të lartë përpara aplikimit të llaçit kalohet astar akrilik i holluar 1 me 2 me ujë për të eliminuar pluhurat. Në sipërfaqet me beton rekomandohet aplikimi i beton primer i holluar 10-20%.

PËRGATITJA E BAZAMENTIT

Bazamenti duhet të jetë i pastër pa pluhura, vajra apo mbetje të cilat bëhen pengesë në lidhjen midis shtresave. Pastrimi i bazamentit bëhet në mënyrë mekanike. Në rastin kur kemi të bëjmë me kanale të instalimeve elektrike, ato duhet të mbyllen paraprakisht përpara fillimit të suvatimit. Në pjesët e trarëve, kolonave apo sipërfaqe betoni duhet kaluar patjetër Beton Contact / Beton Primer, në mënyrë që llaçi të ngjisë sa më mirë dhe të eliminohen plasaritjet.

PËRGATITJA E PRODUKTIT

Produkti është i përshtatshëm për t'u punuar me dorë dhe makineri. Përzieri me një përzierës mekanik ose me makineri 5.5–6 litra ujë me një thes 25 kg PREMIX derisa të arrihet një masë homogjene dhe pa kokrriza.

APLIKIMI ME DORË

Aplikoni me mallën e duhur produktin e përgatitur dhe bëni nivelimin me mastar. Pas tharjes është e nevojshme që përpara vendosjes së finos të bëhet ashpërsimi i sipërfaqes së suvasë. Temperaturat optimale të punimit janë nga +5°C deri në +35°C. Për veshjet e mëvonshme është e rëndësishme që bazamenti të ketë arritur maturimin në tharje.

APLIKIMI ME MAKINERI

Bëhet në tre mënyra:

1. Me fasho dhe dy duar suvatim.
2. Me fasho, një dorë mbushje dhe një dorë larje për eliminimin e plasaritjeve të mundshme.
3. Me fasho, një dorë mbushje dhe ditën tjetër bëhet grryerje e sipërfaqes për ta ashpërsuar produktin, në mënyrë që rifinitura finale të bëjë ngjitje më të mirë.

TECHNICAL DATA SHEET

PREMIX

TË DHËNAT TEKNIKE

Pamja:	Pluhur
Paketimi:	Thes letre 25 kg në paleta 1350 kg
Ngjyra:	Gri
Kokrrizimi:	1.2 mm
Konsumi:	1.2m ² /thes/1.5 cm trashësi
Magazinimi:	Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri
Koha e Magazinimit:	12 muaj nga data e prodhimit
Trashësia min e aplikimit për mure:	Deri në 10mm
Trashësia min e aplikimit për tavane:	Deri në 7-8mm
Konduktiviteti termik:	0.61 W/mK
Koha e punueshmërisë së produktit:	2 orë
Densiteti i llaçit të thatë:	1.5-1.6 gr/cm ³
Temperatura e aplikimit:	+5°C deri në +35°C
Sasia e ujit:	5.5-6 litër ujë / 25 kg produkt
Aplikimi i materialit:	Me dorë ose makineri, 1-2 duar
Koha e pritjes për dorën e dytë:	24 orë
Forca e shtypjes pas 28 ditësh:	≥ 3.5 N/mm ²
Rezistenca në ngjeshje:	≥0.5 N /mm ²
Absorbimi i ujit:	WO
Reaksioni ndaj zjarrit:	Class A1