

TECHNICAL DATA SHEET**DEKOLASTIC (A+B)****PËRSHKRIMI**

DEKOLASTIC është membranë hidroizoluese dykomponente, me bazë çimento-polimer. Komponenti A përmban cemento, rera me granulometri të percaktuar dhe aditivë specific. Komponenti B është dispersion polimerik në ujë. Pas përzierjes formohet një masë homogjene, e përshtatshme për aplikim me furçë, rul ose shpatull, e cila pas forcimit krijon një shtresë fleksibël dhe rezistente ndaj depërtimit të ujit.

**PËRFITIMET KRYESORE**

- Produkt me raport të percaktuar A+B; nuk kërkon shtim uji.
- Ngjitje shumë e mirë në beton dhe ne suporte të qëndrueshme me baze cemento.
- Aplikim në sipërfaqe horizontale dhe vertikale, brenda dhe jashtë.
- I përshtatshëm si shtresë hidroizoluese para aplikimit të pllakave.
- Rekomandohet përdorimi i rrjetës me fibra qelqi dhe shirita hidroizolues në zona të forcuara dhe në të gjitha sipërfaqet horizontale.

FUSHA E PËRDORIMIT

- Banjo, dushe, kuzhina dhe ambiente të tjera me lagështi.
- Ballkone, tarraca deri në 100 m², lozha dhe sipërfaqe të jashtme që do të mbulohen me shtresë mbrojtëse ose pllaka.
- Mure mbajtëse dhe sipërfaqe betoni ose murature të ekspozuara ndaj lagësisë.
- Elemente betoni dhe parafabrike, pas riparimit dhe përgatitjes së duhur të suportit.

INFORMACIONI I PRODUKTIT

Baza kimike:	Komponenti A: lidhës çimentoje, agregate të seleksionuara dhe aditivë. Komponenti B: dispersion polimerik në ujë.
Pamja/ngjyra:	A: pluhur gri. B: lëng i bardhë. Përzierja: masë gri homogjene.
Paketimi:	Komponenti A: thes 25 kg. Komponenti B: bidon 8 kg. Seti A+B: 33 kg.
Raporti i përzierjes:	24 : 8 (A : B), sipas peshës së paketimit
Afati i ruajtjes:	Komponenti A: 12 muaj. Komponenti B: 24 muaj, nga data e prodhimit.
Magazini:	Në ambalazh origjinal, të pahapur, në mjedis të thatë dhe mbi paleta. Komponenti B të mbrohet nga ngrica, nxehtësia dhe rrezatimi i drejtpërdrejtë diellor.

TECHNICAL DATA SHEET

DEKOLASTIC (A+B)

TË DHËNAT TEKNIKE

Masa vëllimore - Komponenti A:	1,60 g/cm ³
Masa vëllimore - Komponenti B:	rreth 1,10 g/cm ³
pH i përzierjes:	> 12
Granulometria maksimale:	0,70 mm
Aderenca në beton pas 28 ditësh:	≥ 0,50 N/mm ²
Aderenca pas trajtimit termik:	≥ 0,50 N/mm ²
Përthithja kapilare/përshkueshmëria ndaj ujit:	0,2 kg/(m ² ·h ^{0.5})
Reaksioni ndaj zjarrit:	Klasa A1

INFORMACIONI I SISTEMIT DHE APLIKIMIT

Raporti A : B:	24 : 8 sipas masës; përdoret seti i plotë
Temperatura e ajrit dhe e suportit:	+5 °C deri +35 °C
Koha e përzierjes:	rreth 3 minuta, me mikser me shpejtësi të ulët
Koha e punueshmërisë:	2-3 orë; ndikohet nga temperatura dhe kushtet e ambientit
Numri i shtresave:	minimumi 2, të aplikuara në drejtime të kryqëzuara
Trashësia për shtresë:	rreth 2 mm
Konsumi :	rreth 1.6-1,65 kg/m ² për 1 mm trashësi
Pritja ndërmjet shtresave:	4-6 orë dhe vetëm pas tharjes së shtresës së parë
Mbulimi teorik i setit 33 kg:	rreth 14-16 m ² në trashësi totale 2 mm; rreth 7-8 m ² në trashësi totale 4 mm, pa humbje
Gjendja e suportit:	I qëndrueshëm, i pastër, pa pluhur, vaj, bojë, pjesë të dobëta ose ujë të lirë
Pastrimi i mjeteve:	Me ujë menjëherë pas përdorimit; materiali i forcuar hiqet mekanikisht

TECHNICAL DATA SHEET

DEKOLASTIC (A+B)

KOHËT, FORCIMI DHE MBROJTJA

Maturimi minimal orientues i estrihut tradicional:	28 ditë
Maturimi minimal orientues i suvasë tradicionale:	14 ditë
Koha e punueshmërisë së përzierjes:	1 orë
Intervali ndërmjet dy shtresave:	4-6 orë
Para vendosjes së pllakave ose lyerjes:	Vetëm pas tharjes dhe forcimit të plotë të membranës (3-7 dite)

Mbrojeni shtresën e sapoaplikuar nga avullimi i shpejtë, dielli, era, pluhuri, shiu, ngrica, kondensimi dhe dëmtimet mekanike. Në mot të nxehtë ose me erë përdorni masa mbrojtëse që nuk prekin membranën. Mos lejoni trafik ose vendosje objektësh mbi membranë të pambrojtur.

SHTRESAT PASUESE

- Membrana duhet të mbrohet me pllaka, veshje ose sistem tjetër të përshtatshëm për përdorim-in final.
- Për ngjitjen e pllakave rekomandohet përdorimi i ngjitesit C2TES1 të përshtatshëm për ambientin dhe suportin.
- Mos e konsideroni Dekolastic si sipërfaqe përfundimtare trafiku ose veshje dekorative pa sistem mbrojtës të aprovuar.

PASTRIMI

Pastroni mjetet dhe pajisjet me ujë menjëherë pas përdorimit, përpara forcimit të materialit. Materiali i forcuar hiqet vetëm mekanikisht.

KUFIZIME TË RËNDËSISHME

- Mos aplikoni mbi suport të papastër, të paqëndrueshëm, të ngrirë, me ujë të lirë ose me lëvizje aktive.
- Mos aplikoni në diell direkt, shi, erë të fortë ose jashtë intervalit të temperaturës së deklaruar.
- Nëse suporti është shumë apsorbuës dhe ka temperature të larta, rekomandohet paraprakisht aplikimi i komponentit B (hollimi 1:2) i cili shërben si astar për njëtrajtësimin e sipërfaqes.
- Mos tejkaloni trashësinë e rekomanduar për shtresë; trashësia e tepërt rrit rrezikun e çarjes dhe tharjes jo të njëtrajtshme.
- Mos përdorni bidonët bosh për ruajtjen e ujit të pijshëm ose ushqimeve.

SIGURIA, SHËNDETI DHE MJEDISI

Komponenti çimento përmban lidhës alkalinë dhe, në kontakt me lagështinë, mund të shkaktojë irritim ose dëmtime serioze të syve dhe lëkurës. Përdorni doreza, syze mbrojtëse, veshje pune dhe kontroll të pluhurit. Shmangni thithjen e pluhurit dhe kontaktin e zgjatur me lëkurën. Siguroni ajrosje të mjaftueshme.

Për udhëzime të plota mbi trajtimin, transportin, magazinimin, ndihmën e parë dhe asgjësimin, lexoni Fletën e të Dhënave të Sigurisë (SDS) më të fundit për të dy komponentët. Mos e hidhni produktin e lëngshëm ose mbetjet në kanalizime, ujëra sipërfaqësore ose tokë.

TECHNICAL DATA SHEET**DEKOLASTIC (A+B)****BAZA E TË DHËNAVE DHE PËRGJEGJËSIA**

Të dhënat e paraqitura janë vlera tipike të produktit dhe mund të ndryshojnë brenda tolerancave normale të prodhimit. Rezultati në objekt ndikohet nga gjendja e suportit, temperatura, lagështia, përgatitja dhe mënyra e aplikimit.

Përdoruesi duhet të verifikojë përshtatshmërinë e produktit për përdorimin konkret dhe të konsultojë versionin më të fundit të Skedës së të Dhënave të Sigurisë, Deklaratës së Performancës dhe dokumentacionit teknik DEKOLL.