

PRODUKTI : DEKOSIL

PËRSHKRIMI:

Silikon një përbërës, acetic, i cili ngurtësohet në temperaturë ambiente nën veprimin e lagështirës atmosferike. Formon një gomë silikon fleksibël dhe rezistente. Projektuar posaçërisht për ngjitje dhe silikonim, i papërshkrueshëm nga uji. I përshtatshëm për një gamë të gjerë sipërfaqesh jo-poroze. I disponueshëm në 4 ngjyra; Transparent, I bardhë, gri dhe ngjyrë bezhe.

KARAKTERISTIKAT:

- Shume i lehte në aplikim dhe lëvim
- Rezistencë ndaj mykut, rrezeve UV, lagështisë dhe kushteve atmosferike
- Tharje e shpejtë
- Elastik në mënyrë të përhershme
- Nuk rrëshqet, qëndron në nyje dhe kënde

APLIKIMI:

- Izolim dhe silikonim për ambiente të brendshme dhe të jashtme
- Izolim dhe silikonim në lavamanë, vaska, dush, pishina
- Izolim për tubacione të ujit, shkarkime dhe tuba PVC
- Qelq
- Izolim dhe silikonim për pllaka qeramike
- Sipërfaqe të veshura me xham
- Sipërfaqe me fibra qelqi
- Silikonim i sipërfaqeve me prej alumini të anodizua

PËRGATITJA E BAZAMENTIT:

Sipërfaqet duhet të jenë të thata, të pastra nga pluhuri, grimcat dhe vaji. Në vendet ku ka papastërti, duhet të pastrohen me tretës dhe leckë pambuku të pastër. Tretësi i tepërt duhet të largohet para se të avullojë. Temperatura e aplikimit: +5 °C deri +40 °C.

PËRGATITJA E BAZAMENTIT:

Tub standard: Prit majën e filetuar të tubit dhe vendos tubin e aplikimit. Vendos tubin në pistoletën e silikonit dhe shtyp dorezën për të mbushur grykën me silikon. Pas aplikimit bëhet lërimi i sipërfaqes me mjet të përshtatshëm (p.sh. spatul). Hiq mbetjet e tepërta. Sipërfaqja ku aplikohet silikonin duhet të mbrohet nga papastërtit e ndryshme si dhe ngarkesa mekanike deri në ngurtësim. Në nyje të gjëra ose të lëvizshme, përdor materiale ndihmëse si tub mbështetës për të ruajtur formën dhe trashësinë e duhur. Siguro ventilim të mirë gjatë dhe pas aplikimit.



TË DHËNAT TEKNIKE/ NORMATIVAT

Dendësia: 0.96 g/ml

Paketimi: 280 ml

Ngjyra: Transparente, E bardhë, Gri, Bezhë

Koha e tharjes në prekje: 8-15 min

Koha e formimit të shtresës : 20-30 min

Shkalla e ngurtësimit: 1.8 – 2.0 mm/24h

Humbje vëllimi (ISO 10563): <30 %

Rezistencë ndaj rrjedhjes (ISO 7390): 0 mm

Intensiteti i rritjes mikrobiale (ISO 846): 1

Temperatura e shërbimit: -40 deri +100 °C

Temperatura e aplikimit: + 5°C deri në + 40°C

Fortësia Shore A (ISO 868): 13 – 14

Modul elastik 100% (ISO 37): 0.21 – 0.23 N/mm²

Forca tërheqëse (ISO 37): 1.1 – 1.4 N/mm²

Magazinimi: 24 muaj nga data e prodhimit.