

LLAÇ MURI



M-GRAY/M-WHITE

Ngjyra	Paketimi	Konsumi
Gri, E bardhë	Thes, 25 Kg	2 m ² për thes

PËRSHKRIM

Llaç me bazë çimento për ngjitjen e tullave dhe blloqeve të lehtësuara silikate. Klasifikuar sipas standartit EN 998-2. I gatshëm për përdorim për ambiente të jashtme dhe të brendshme. I lehtë në aplikim.

FUSHA E APLIKIMIT

Për ngjitjen dhe ngritjen e mureve me blloqe të lehtësuara për ambiente të brendshme dhe të jashtme. Aplikimi bëhet në shtresë të hollë.

PËRGATITJA E PRODUKTIT

Sigurohuni që tullat të jenë të pastra dhe pa pluhur. Përzieni me një përzierës mekanik ose me dorë 5.5- 6 litra ujë me një thes 25 kg derisa të arrihet një masë homogjene dhe pa kokrriza. Produkti është i përshtatshëm për t'u aplikuar me dorë dhe makineri.



APLIKIMI

Pasi të keni arritur drejtimin e duhur të tullave, aplikoni produktin me dorë deri në trashësinë. Temperaturat optimale të punimit janë nga 5°C deri në 35°C. Për veshjet e mëvonshme është e rëndësishme që bazamenti të ketë arritur maturimin në tharje.



TË DHËNAT TEKNIKE

Pamja: Pluhur	Koha e magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit
Paketimi: Thes letre 25 kg, thes i madh 1000 kg	Trashësia e aplikimit: 5-10 mm
Ngjyra: Gri, E bardhë	Temperatura e aplikimit: +5°C deri në +35°C
Kokrrizimi: 1.2 mm	Ujë për përzierjen: 5.5-6 litr/thes
Magazinimi: Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri	Masa vëllimore e thatë: 1.7 gr/cm ³



Kujdes! Mbani sa me shumë të jetë e mundur të pastër murin gjatë aplikimit. Në mot të nxehtë është e këshillueshme që tullat dhe bloqet të lagen pak para vendosjes. Shmangni aplikimin në ditë me shumë erë mbi bazamente të ngrira apo edhe në fazë shkrirje, me rrezik ngrirje në 24 orët e ardhshme dhe në temperatura nën +5°C-35°C gradë celsius.