

TECHNICAL DATA SHEET

DEKOFIN

PËRSHKRIMI

Produkt me baze cemento për realizimin e rifiniturave në mure të brëndshme, tavane dhe fasada. I përshtatshëm për të gjitha tipet e bazamenteve me bazë çimento-gëlqere. I papërshtatshëm për tu vendosur direkt mbi bazamente me bazë gipsi apo te lyera me pare me boje. Karakterizohet nga një punueshmeri shumë e mire, mbulueshmëri e larte dhe transpirante.



FUSHA E APLIKIMIT

Mbi të gjitha tipet e bazamenteve me bazë çimento-gëlqere dhe gëlqere-çimento si: llaçra me mbushje tradicionale dhe me llaçra të parapërgatitur. Shtresë me një ose dy duar për tavane, mureve të brëndshme dhe të jashtme.

PËRGATITJA E BAZAMENTIT

Bazamenti duhet të jetë i pastër pa pluhura, vajra apo mbetje të cilat bëhen pengesë në lidhjen midis shtresave. Pastrimi i bazamentit bëhet në mënyrë mekanike ose manuale. Bazamentet me aftësi të lartë thithje duhet të lagen paraprakisht përpara aplikimit të produktit.

APLIKIMI

Përzieni me një përzjerës elektrik 7-7.5 litra ujë me DEKOFIN në një enë të pastër, deri sa të arrihet një masë homogjene dhe pa kokrriza. Lëreni produktin në qetësi për 10 minuta dhe më pas përzijeni përsëri përpara përdorimit. Aplikoni produktin me një mallë dhe bëni nivelimin e saj, në një trashësi prej 3 mm. Pas 10-15 min fërkojeni sipërfaqjen me përdaf derisa të nxirrni kokrrizën. Nuk është i aplikueshëm mbi sipërfaqje gipsi. Kushtet atmosferike ndikojnë në kohën e tharjes së produktit.

TË DHËNAT TEKNIKE

Pamja:	Pluhur
Paketimi:	Thes letre 25 kg në paleta 1350 kg
Ngjyra:	E bardhë, Gri
Konsumi:	3.5-3.7 kg/m ² (3mm trashësi)
Magazinimi:	12 muaj nga data e prodhimit
Masa vëllimore:	1.4-1.5 gr/cm ³
Sasia e ujit:	7-7.5 litra ujë per 25 kg produkt
Trashësia:	1-2 mm/dorë

TECHNICAL DATA SHEET

DEKOFIN

TË DHËNAT TEKNIKE

Mënyra e aplikimit:	Nji ose dy duar
Aplikimi i bojës:	20 ditë
pH i përzierjes:	13
Granulometria:	0,70 mm
Temperatura e aplikimit:	+5°C deri në +35°C
Forca në shtypje:	6.6N/mm ²
Thithja e ujit:	WO
Konduktiviteti termik:	0.53 λ 10,dry
Reaksioni ndaj zjarrit:	A1 Class