

TË DHËNAT TEKNIKE

Konsistenca: Pastë

Përbërja kimike: Kopolimer akrilike , Additive special dhe Filler me perberje Kuarci.

Ngjyra: I bardhe (Pigmentohehet ne sistemin Pintocolor)

Përdorimi: I gatshëm për aplikim.

Pesha Specifike: $1.8 \pm 0.05 \text{ g/ cm}^3$

Koha e tharjes në prekje: 4 – 6 orë (në 23°C dhe 50% RH)

Koha e Riaplikimit: 12-24 ore sipas kushteve atmosferike.

Viskoziteti: 140 KU

Hapja në sipërfaqe: 1.1 kg/m^2 (Dy duar aplikim)

pH i përzierjes: 9 ± 0.5

Gloss: 20 GU

Trashësia e rekomanduar: 1.5-2 mm (dy duar aplikim)

Rezistenca ndaj gërvishtjeve: E larte me sistemin PINTO PROTECT PUR 25.

Rezistenca ndaj ujit : E shkelqyeshme pas lyerjes me PINTO PROTECT PUR 25.

PINTOCOLOR®
TUTTI I MIEI COLORI



Dëshironi të dini më shumë mbi produktet tona ?
Autostrada Tiranë - Durrës, Km 5.
www.dekoll.al | [+355 69 606 6656](tel:+355696066656) | info@dekoll.al

PINTOCOLOR®
TUTTI I MIEI COLORI

**PINTOLUX
MODERN TOUCH**



PËRSHKRIMI

Është një shtrese dekorative i gatshëm për përdorim, me baze rezine akrilike, i dizajnuar për të krijuar sipërfaqe të lëmuara dhe moderne për mure dhe fasada. Ky produkt karakterizohet nga një mbulueshmeri dhe qëndrueshmeri e lartë ku jep prezencë efektshme sipas punësuesmerisë. PINTOLUX është një produkt i lehtë në përdorim dhe aplikim si në sipërfaqet horizontale ashtu dhe vertikale. Mund të aplikohet si një shtresë dekorative për çdo lloj sipërfaqeje të brendshme dhe të jashtme. Pigmentohet në një larmishmeri ngjyrash me anë të sistemit të pigmentimit PintoColor.

FUSHA E APLIKIMIT

Përdoret për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në dysheme, mure, shkallë. Mund të përdoret për veshjen e supeve të veçanta si lavamanë apo mobilje, bankë, tavolina, etj. I përshtatshëm për aplikime që kërkojnë rezistencë ndaj dridhjeve, si sipërfaqe të bëra nga pllaka gipsi ose çimentoje, dysheme me ngrohje, ballkone, etj. I aplikueshëm në banesa, hotele, dyqane, restorante, apo kudo që kërkohet një pamje estetike moderne, elegante dhe e personalizuar.



PËRGATITJA E SUPORTIT DHE APLIKIMI

Sipërfaqja duhet të jetë e pastër dhe me primerin e duhur, e thatë dhe pa yndyrë ose papastërti që mund të pengojnë ngjitjen e sigurtë të produktit. Produkti është i gatshëm për përdorim.

Përdorni një spatul inoxi. Shtresa e parë duhet të aplikohet në mënyrë të njëtrajtshme për të bërë të mundur nivelimin e suportit. Koha e tharjes në prekje është 4 – 6 orë, ndërsa koha e tharjes për aplikimin e shtresave të tjera është 12-24 orë, varësisht nga kushtet e ambientit. Aplikoni 2 deri në 3 shtresa për rezultat të qëndrueshëm dhe rezistencë të lartë. Temperatura e ambientit duhet të jetë midis 5°C dhe 35°C. Nuk duhet aplikuar në kushte ambiente me lagështi të lartë.

PAS PËRDORIMIT

S 2 Mbylleni larg fëmijëve – S 28 Në rast kontakti me lëkurën shpëlajuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat – S 26 Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, konsultohuni me mjekun. – S 62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. – S 7 Mbylleni mirë pas aplikimit. – S 3/14 Ruajeni në vende të freskëta. – S 51 Vendi i punës duhet të jetë i ajrosur mirë – S 36/37 Gjate punës vishni uniforme mbrojtëse dhe doreza.



Very low emissions. The product emits very low levels of harmful substances into indoor air.