

dekoll[®]

PREMIX PER L'EDILIZIA

TRAJTIMI I SUORTEVE

PINTOCOLOR[®]
TUTTI I MIEI COLORI

termax[®]
SALVA ENERGIA

REKOMANDIME PER TRAJTIMIN E SUPORTEVE PER VENDOSJEN E PRODUKTEVE BAZE (RIPARIME EKZISTUESE/ APLIKIM I RI)

deKoll®
PREMIX PER L'EDILIZIA

TRAJTIMI I SUPORTEVE

-PËR LLAÇ MBUSHËS (PËR SUVATIM)

SUPORTI

- 1.Beton
- 2.Tullë Qeramike (E kuqe)
- 3.Tullë Silikate (E lehtësuar)
- 4.Gurë

APLIKIMI

- Llaç suvatimi
Llaç suvatimi
Llaç suvatimi
Llaç suvatimi

TRAJTIMI SIPËRFAQES

- Beton Primer (Hollimi 10%-20%)
Nuk ka nevojë për trajtimin e suportit
Astar Akrilik (Hollimi 1:2)
Beton Primer (Hollimi 10%-20%)

-PËR NGJITËS PLLAKASH

SUPORTI

- 1.Pllakë ekzistuese
- 2.Shtresë e varfër 3-6 muaj
- 3.Shtresë e varfër mbi 6 muaj
- 4.Beton
- 5.Beton me quarz

APLIKIMI

- Pllakë mbi pllakë
Pllakë
Pllakë
Mozaik/ Pllakë për pishinë
Pllakë

TRAJTIMI SIPËRFAQES

- Beton Primer (Hollimi 10%-20%)
Primer D (1:2) /Astar Akrilik (1:4)
Primer D (1:2) / Astar Akrilik (1:4)
Beton Primer (Hollimi 10%-20%)
Beton Primer (Hollimi 10%-20%)

KUJDES!

***Duke u bazuar në skedat teknike, për suporte (shtresa të reja) që janë të pastra, të qëndrueshme rekomandohet vetëm lagia e suportit me ujë dhe aplikimi direkte i ngjitësave të pllakave.**

-PËR AUTONIVELANT (DEKOFLOOR)

SUPORTI

- 1.Pllakë ekzistuese
- 2.Shtresë e varfër 3-6 muaj
- 3.Shtresë e varfër mbi 6 muaj
- 4.Beton me quarz

APLIKIMI

Dekofloor
Dekofloor
Dekofloor
Dekofloor

TRAJTIMI SIPËRFAQES

Beton Primer (Hollimi 10%-20%)
Primer D (Hollimi 1:2)
Primer D (Hollimi 1:2)
Beton Primer (Hollimi 10%-20%)

-APLIKIM RIFINITURË(FINO, STUKO)

SUPORTI

- 1.Fino e lyer me bojë hidromat
- 2.Fino e lyer me bojë plastike
- 3.Suva (llaç mbushës)

APLIKIMI

Stuko patinimi
Stuko patinimi
Rrafshues+Fino

TRAJTIMI SIPËRFAQES

Zmerilim suporti+ Astar Akrilik(1:3)
Zmerilim suporti+ Astar Akrilik(1:3)
Dy duar rrafshues me rrjetë
(Rrafshuesi me fortësi mekanike të ulët)

-PËR SISTEM TERMOIZOLIMI (KAPOT)

SUPORTI

- 1.Fino e lyer me bojë Akrilike
- 2.Grafiato ekzistuese ose ka dëmtime në strukturë, plasaritje, mbi sistemin kapot

APLIKIMI

EPS/GF/Lesh guri

Grafiato

TRAJTIMI SIPËRFAQES

Çukitje suportit + Beton primer
(Hollimi 10%-20%) Ngjitje polesteroli

Beton primer (Hollimi 10%-20%)
Kollë rrafshuese + rrjetë

KUJDES!

***Për të gjitha rastet e sipërpërmendura, gjatë fazës së punës dhe ngurtësimit të produktit, temperatura nuk duhet të jenë më të ulta se +5°C dhe më të larta se +35°C**

***Si temperaturat e ulta dhe temperaturat e larta mund të ndryshojnë karakteristikat e punimit të produktit (ngadalësim ose përshpejtim në tharje të produktit).**

***Duhet respektuar dhe raporti i hollimit me ujë të Astoreve (Primer) të ndyshëm.**



Projektet tona



ONE ORICUM BAY



GREEN COAST 2



ORIKUS CANYON



PODIUM OF ORIKUM



PAZARI I RI



LAGJA NDROQ

Dekoll është kudo!

- Kosovë
- Magedoni
- Mali i Zi
- Serbi
- Itali
- Qipro
- Zvicër
- Francë
- Gjermani
- Lebanon
- Libi
- Bahrain
- Oman
- Katar
- UAE

Na kontaktoni:

(+355) 69 808 0122/ info@dekoll.al



DEKOLL_EU

dekoll[®]
PREMIX PER L'EDILIZIA